# Mode d'emploi

# bre.color

CE
0483

**Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.**

**1. Domaine d'application**
Les colorants bre.color sont photopolymérisables et à base de méthacrylate de méthyle. Ils servent à la caractérisation hors de la bouche des restaurations en composite et des inlays et onlays en composite. Le coffret contient 6 colorants que l'on applique en sous-couche ou en couche intermédiaire en association avec le matériau d'obturation bre.comp ou d'autres composites de restauration. Ils ne doivent pas être appliqués sur la surface d'une restauration. En mélangeant plusieurs colorants, on peut obtenir une multitude de nuances.

**2. Indications**
- Caractérisation des restaurations en composite et des inlays et onlays en composite
- Montage d'une couche de couleur intermédiaire ou d'une sous-couche
- Reproduction de sillons
- Elimination des différences de teinte provoquées par les matériaux de rebasage
- Masquage des hypoplasies de l'émail et des décolorations
- Recouvrement des surfaces métalliques conditionnées

**Contre-indications**
En cas d'allergie connue à des composants de bre.color. Lorsqu'il est impossible de maintenir au sec le champ de travail après mordançage de l'émail et pendant l'application et la polymérisation de bre.color.
**Effets secondaires**
Aucun effet secondaire n'est connu. Pour certains cas, il est fait mention d'allergies de contact avec des produits de composition similaire.
**Interactions**
Les matériaux à base d'eugénol et d'essence de girofle peuvent perturber la polymérisation et il ne faut donc pas associer bre.color à des ciments à base d'eugénol et de zinc.
Des décolorations sont possibles avec les révélateurs de plaque et la chlorhexidine ainsi qu'avec des collutoires cationiques.

**Utilisation**
Se référer au mode d'emploi du matériau composite utilisé (par ex. bre.comp).
**Préparation**
bre.color contient des pigments colorés qui peuvent former des sédiments au cours d'un stockage prolongé. C'est pourquoi il faut bien agiter les flacons de bre.color avant utilisation.
**Dosage**
Déposer bre.color sur le bloc de mélange. En mélangeant plusieurs teintes, il est possible d'obtenir la nuance désirée.
Mélange
Rouge + jaune = orange
Rouge + bleu = violet
Bleu + jaune = vert
Blanc + autres teintes = pour éclaircir
Marron + autres teintes = pour foncer

**Application**
Commencer par appliquer une fine couche (maximum 0,2 mm) sur la couche de composite photopolymérisée avec un instrument adéquat tel que le pinceau fourni. Veiller à ne pas appliquer le colorant jusqu'au bord de la restauration. Polymériser ensuite bre.color avec une lampe halogène à lumière bleue pendant 40 s. Il ne faut pas contaminer ou éliminer la couche d'inhibition qui s'est formée pendant la polymérisation. En raison de sa faible résistance à l'abrasion, la couche durcie de bre.color doit toujours être recouverte d'une couche de composite transparent tel que bre.comp Transpa.

**Plage de manipulation**
bre.color est très sensible à la lumière et ne doit donc pas être exposé à une lumière forte plus d'une minute avant la polymérisation, notamment à la lumière scyalitique.

**4. Conservation / Stockage**
Conserver bre.color au réfrigérateur. Eviter l'exposition aux rayons du soleil et à d'autres sources de chaleur. La date de péremption et le numéro de lot figurent sur les récipients.

**5. Consignes de sécurité et identification des dangers**
bre.color ne doit être utilisé que par un chirurgien-dentiste qui décidera du mode d'utilisation en fonction du cas clinique. L'ingestion accidentelle de très minimes quantités ne devrait pas entraîner de risques pour la santé. En cas de malaise, il faut toutefois consulter un médecin et lui montrer la fiche de données de sécurité. En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, il suffit de rincer à l'eau. En cas de contact oculaire, rincer soigneusement à l'eau (15 minutes) et consulter un ophtalmologiste.

**6. Divers**
- Produit destiné uniquement aux dentistes ou aux prothésistes ou à des tiers mandatés
- Conserver hors de portée des enfants
- Non compatible avec des composites chemo-polymérisables
- Ne pas mélanger avec des composites de restauration ou de scellement non polymérisés
- Ne pas utiliser comme colorants de surface
- Bien agiter le flacon avant emploi
- Ne plus utiliser après la date de péremption

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau produit.
Ce mode d'emploi concerne les liquides bre.color N° de cde 580 0001 1, 580 0001 2, 580 0001 3,
580 0001 4, 580 0001 5, 580 0001 6 et 580 0001 7.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 17.09.03/0F